DEBBEX®
by Den Braven

ELASTICKÉ LEPIDLO NA PODLAHY

HYBRI FLOOR

5 kg / 15 kg

PEVNÝ SPOJ.
KOMFORTNÍ PODLAHA.

Lepidlo na bázi MS polymeru pro dřevo, parkety, vinyl, PVC a lino. Pro lepení na savé i nesavé podklady.



MS HYBRID TECHNOLOGY

Pro nové podlahy i renovace.
Do interiéru i exteriéru.

- DŘEVO A PARKETY
- VINYL, PVC, LINO
- NIŽŠÍ KROČEJOVÝ HLUK
- VYSOKÁ PŘILNAVOST
- PODLAHOVÉ TOPENÍ
- INTERIÉR I EXTERIÉR



Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, Česká republika | +420 554 648 200 | info@denbraven.cz | www.debbex.cz

PROČ HYBRI FLOOR?

HYBRI FLOOR je jednosložkové vysokomodulové lepidlo na bázi MS polymeru. Vytváří trvale pevný spoj odolný vlhku a vodě.

Pro dřevo, parkety, vinyl, PVC a lino.

PRO NOVÉ PODLAHY A RENOVACE.

VYSOKÁ PŘILNAVOST
Přilne ke dřevu, kovu, dlažbě a betonu.

NIŽŠÍ KROČEJOVÝ HLUK
Zvuková a antivibrační izolace. Lepidlo snižuje kročejový hluk.

SAVÉ I NESAVÉ PODKLADY
Pro lepení dřevěných parket na nové i staré podklady.

PRO VELKÉ FORMÁTY
Vhodné také pro lepení velkoformátových podlahových prvků.

RYCHLÉ VYTVRZOVÁNÍ
Jednosložkové lepidlo vytvrzuje působením vzdušné vlhkosti.

BEZ ZÁPACHU
Pro lepení dřevěných podlah a pružných krytin bez zápachu.

PODLAHOVÉ TOPENÍ
Použitelné i na podlahové vytápění při dodržení požadavků na podklad.

INTERIÉR I EXTERIÉR
Použití uvnitř i venku podle konkrétní krytiny a podmínek aplikace.

MS HYBRID TECHNOLOGIE
PRO PODLAHOVÉ KRYTINY

MS HYBRID TECHNOLOGY

Více informací: produktová stránka a technický list HYBRI FLOOR

JAK NA PODLAHU?

LEPENÍ PARKET NA BETON

Příklad systémového řešení jídelny na připraveném podkladu.



Ilustrační vizualizace. Tloušťky vrstev neodpovídají měřítku.

1



PRIMER ALFA

Penetrace pod nivelační hmotu. Příprava podkladu pro navazující vrstvu.

2



MULTI FLOOR S600

Cementová samonivelační hmota. Vytváří pevný a rovný povrch před pokládkou.

3



PRIMER ALFA

Druhá aplikace penetrace v uvedené skladbě. Před aplikací lepidla musí být nátěr suchý.

4



HYBRI FLOOR

Elastická lepicí vrstva pod parkety. Nanášení zubovou stěrkou podle zvolené krytiny.

SPRÁVNÁ PŘÍPRAVA JE ZÁKLAD

Podklad musí být suchý, čistý a pevný. Penetrace není vždy nutná: její použití závisí na savosti a stavu podkladu.

Více informací: produktové stránky a technické listy PRIMER ALFA, MULTI FLOOR S600, HYBRI FLOOR

DEBBEX®
by Den Braven

HYBRI FLOOR V PRAXI

VYBERTE BALENÍ. OVĚŘTE POSTUP.

BALENÍ A ODSTÍN

OBJ. ČÍSLO	BALENÍ	PALETA	BARVA
51209HF	5 kg	54 ks	světle hnědá
51210HF	15 kg	33 ks	světle hnědá

SKENUJ A ZOBRAZ PRODUKT

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Aplikační teplota	+15 °C až +35 °C
Rychlost vytvrzování*	2 mm / 24 h
Pochůznost**	po cca 24 h
Plné zatížení**	po cca 48 h
Skladovatelnost	dle data na obalu

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA

Stěrka A2	cca 0,43 kg/m^2
Stěrka 4 x 4 mm	cca 1,8 kg/m^2

Pro PVC a vinyl technický list doporučuje stěrku A1.
Uvedená spotřeba A2 se na stěrku A1 nevztahuje.

* Při 23 °C a 50% relativní vlhkosti. ** Uvedené časy závisí na savosti krytiny, tloušťce lepidla, přístupu vzduchu a rozměru dílců.
Skutečná spotřeba se liší podle podkladu a způsobu aplikace.

PODKLAD MUSÍ BÝT SUCHÝ, ČISTÝ A PEVNÝ

Neaplikujte za zvýšené vzdušné vlhkosti. Nevhodné na PE, PP, teflon a živičné podklady.
Při práci používejte ochranné rukavice.

Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, Česká republika | +420 554 648 200 | info@denbraven.cz | www.debbex.cz